

PENEBAR PRIMER

ISMERTETŐ

A Penebar Primer javítja a kötést a tömítőanyag és a betonfelület között, ezáltal megkönnyíti a kivitelezést. A kivitelezés helyszínén egyszerűen és kényelmesen alkalmazható Penebar Primer meggátolja a víz beszivárgását a betonba.

AJÁNLOTT ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

A Penebar Primert az előkevert Penebar hézag-tömítő anyag felvétele előtt ecseteléssel kell felhordani a felületre.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

A felületet gondosan (kefével) tisztítsa meg a portól és törmelékektől, majd hordja fel a Penebar Primert egy ecsettel arra a területre, ahová az előkevert Penebar hézag-tömítő anyagot fel kívánja vinni.

FIZIKAI TULAJDONSÁGOK

Szín:

Világos narancs

Szárazanyag-tartalom:

Legalább 20%

Oldószer típusa:

Víz

Lobbanáspont:

93 °C (minimum)

Tömeg:

3,6 kg

Száradási idő (25°C-on)

10 perc

Száradási idő (4°C-on)

60 perc

Tisztítás:

Szappanos vízzel

Kiadósság:

1 gallon körülbelül 37 m2 nedves, öntött betonfelületre elegendő.

Száraz betonfelület esetén a kiadósság csökken.

Alkalmas felületek:

Beton, műanyag, fém

Min. tárolási hőmérséklet:

4°C, a termék fagypont alatti hőmérsékleten nem tárolható

Min. alkalmazási hőmérséklet:

-7 °C

A megszáradt felület állaga:

Tapadós

GARANCIA

Az ICS PENETRON INTERNATIONAL LTD. garantálja, hogy az általa gyártott termékek mentesek az anyaghibáktól, megfelelnek a keverési előírásoknak, és minden összetevőt a megfelelő arányban tartalmaznak. AZ ICS PENETRON INTERNATIONAL LTD NEM VÁLLAL GARANCIÁT ARRA, HOGY A TERMÉK A KÍVÁNT CÉLRA ALKALMAS. JELEN GARANCIA HELYETTESÍT MINDEN TOVÁBBI BELEÉRTETT VAGY KIFEJEZETT GARANCIÁT.

A felhasználó felelőssége annak meghatározása, hogy a termék megfelel-e az adott felhasználási célra, és minden ezzel kapcsolatos esetleges veszély és felelősség felmérése.