

**ISMERTETŐ**

A Waterplug egy cementszerű, integrált, kristályos, vízzáró anyag, amely megállítja az aktív vízszivárgást, és megakadályozza a nedvesség bejutását.

**AJÁNLOTT ALKALMAZÁSI TERÜLETEK**

A WATERPLUG felhasználható bel- vagy kültéren tömítő betonként, vagy ahol gyors kötési időre és azonnali szilárdságra van szükség.

- Aktív vízszivárgás megállítása/eltömése
- Szivárgó kötések, kötőfuratok vagy repedések tömítése

A Waterplug az alábbi felületeken alkalmazható:

- Beton
- Falazat
- Kerámiák
- Kövek

**ELŐNYÖK:**

- Megakadályozza a vízramlást
- A keverés után kb. 5 perccel köt
- Tartós
- Keverhető vízzel, vagy használható szárazon
- Egyszerűen alkalmazható
- Könnyen felhasználható, visszazárható csomagolás

**HASZNÁLATI UTASÍTÁS****Felület előkészítése:**

A felületnek tisztának, épnek és felületi szennyeződéstől mentesnek kell lennie. A repedéseket vissza kell vésni a szilárd anyagig, a Waterplug fogadásához megfelelő mélyedést hagyva.

**Keverés:**

A kötési idő nagymértékben függ a keveréshez felhasznált víz mennyiségétől. A szabványos érték (20 °C-on): 1 kg Waterplug és kb. 0,20 liter víz. (Földnedves állapot) Adja hozzá a Waterplugot a vízhez, majd gyorsan keverje el. A keverési idő körülbelül 30 másodperc. A keverés utáni kötési idő körülbelül 5 perc. Hideg időjárás esetén használjon langyos vizet. Magasabb hőmérsékleten hideg vizet használjon.

**TERMÉK ADATLAP****Alkalmazás:**

A hulladék csökkentése érdekében csak kis mennyiségű Waterplugot keverjen meg.

A keverés után azonnal használja fel a Waterplugot a szükséges területen. Formálja az anyagot ék alakúra, majd nyomja be az éket szivárgás részébe. Jól dolgozza el a keveréket a területen, majd tartsa a helyén körülbelül 5 percig (Viseljen gumikesztyűt). A kötés befejezéséig tartsa fenn a nyomást az anyag mozgatása nélkül. Taposással, vagy fa / kalapács segítségével fejtse ki a lehető legnagyobb nyomást az anyagra.

Ha megszűnt a szivárgás, töltsse ki az üreget a beton felszínéig Penecrete Mortar habarccsal, és távolítsa el a felesleges anyagot.

Enyhe megnedvesítés után használjon normál Waterplug vízzáró bevonatot.

Bizonyos körülmények között a Waterplug száraz porként is alkalmazható.

**CSOMAGOLÁS**

A termék 18 kg-os zsákos vagy 25 kg-os vödörös kiserelésben kapható.

**TÁROLÁS / ELTARTHATÓSÁGI IDŐ**

A Waterplugot száraz, legalább 7 °C-os helyen kell tárolni. Megfelelő tárolási feltételek mellett, száraz helyen, bontatlan, sértetlen eredeti csomagolásban tárolva az eltarthatósági idő 12 hónap.

**MUNKAVÉDELEM**

A termék Portland cementet tartalmaz, ami lúgos hatású. Irritálja a szemet és a bőrt, és a bőr túlérzékenységét okozhatja. A termék használata közben viseljen megfelelő eszközöket a szem, a bőr és a légutak védelmére. Amennyiben szembe kerülne, azonnal mossa ki bő vízzel, és forduljon orvoshoz. További információkért olvassa el az anyag biztonsági adatlapját. **GYERMEKEK ELŐL ELZÁRVA TARTANDÓ.**



1085-CPD-0040  
EN 1504-3  
ICS Penetron International Ltd.  
601 South Tenth Street, Unit 300  
Allentown, PA 18103  
08

**WATERPLUG**  
szerkezeti és nem szerkezeti javító betonhabarcs

Nyomószilárdság:  
R3 osztály (≥ 25 MPa)

Klórtartalom:  
< 0.05 tömegszázalék  
Kötőanyag: n.a.  
Zsugorodás, tágulás: n.a.  
Rugalmissági modulus:  
n.a.

Hőkompatibilitás (1. rész): n.a.  
Korróziós viselkedés: nincs korrózió hatása  
Tűzre adott reakció: n.a.  
Veszélyes anyagok: n.a.

A PENETRON INTERNATIONAL LTD. garantálja, hogy az általa gyártott termékek mentesek az anyaghibáktól, megfelelnek a keverési előírásoknak, és minden összetevőt a megfelelő arányban tartalmaznak.

A PENETRON INTERNATIONAL LTD NEM VÁLLAL GARANCIÁT ARRA, HOGY TERMÉK A KÍVÁNT CÉLRA ALKALMAS. A felhasználó felelőssége annak meghatározása, hogy a termék megfelel-e az adott felhasználási célra, és minden ezzel kapcsolatos esetleges veszély és felelősség felmérése.

MAGYARORSZÁGI FORGALMAZÓ: CHEM-BETON 2000 KFT; 8628 Nagycsepely, Jónás major 1,  
[ionas@penetron.hu](mailto:ionas@penetron.hu), 06 30 700 85-22, fax: 06 84 367-594

Penetron International, Ltd.  
45 Research Way, Suite 203  
East Setauket, NY 11733, USA  
+1 (631) 941-9700  
[penetron.com](http://penetron.com)  
[info@penetron.com](mailto:info@penetron.com)